

FICHE TECHNIQUE

AS APPRET

Apprêt anticorrosion

PROPRIETES :

- AS APPRET est une excellente protection antirouille
- Le produit accroche bien sur les métaux ferreux.
- Séchage rapide et bon séchage à cœur.
- AS APPRET est constitué d'une résine nitro-cellulosique modifiée.
- Gaz propulseur sans C.F.C.

MODE D'EMPLOI :

- Préparer soigneusement la surface à peindre.
- Si nécessaire, ôter la rouille, poncer, dégraisser et bien laisser sécher.
- Application : 2 couches.
- Recouvrable avec le même produit sans limite de temps.
- Recouvrable avec toutes les autres peintures de la même gamme sans limite de temps.

MISE EN ŒUVRE :

Séchage : -Hors poussière : 5 à 10minutes.
-Hors rayures : après 30 à 40 minutes
-Séchage à cœur : environ 24 heures.

CARACTERISTIQUES :

Densité : 0,75	Point d'ébullition : -44°C	Point d'inflammation: -4°C sans gaz propulseur
Epaisseur du film :40-50µm sec.	Teneur en solvants organiques : 82,1% avec gaz propulseur	Teneur en substances solides : 17,9%
Limites d'explosivité	: inférieure 1,5 Vol. %	: supérieure 13,0 Vol. %

HYGIENE ET SECURITE :

- Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

AMPLITUDE SERVICES, ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
☎ 03 87 00 42 20 Fax : 03 87 00 42 21 Internet : amplitude.services@wanadoo.fr